

(B) BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

© Offenlegungsschrift© DE 195 46 136 A 1

C 08 F 292/00 B 01 D 15/08 C 07 B 57/00 // (C08F 292/00, 220:54)C08F 220:18

DEUTSCHES

PATENTAMT

 ② Aktenzeichen:
 195 46 136.3

 ② Anmeldetag:
 11. 12. 95

 ③ Offenlegungstag:
 12. 6. 97

(7) Anmelder:

Bayer AG, 51373 Leverkusen, DE

② Erfinder:

Bömer, Bruno, Dr., 51467 Bergisch Gladbach, DE; Grosser, Rolf, Dr., 51373 Leverkusen, DE; Lange, Walter, Dr., 50733 Köln, DE; Zweering, Uwe, Dr., 40589 Düsseldorf, DE; Köhler, Burkhard, Dr. Dr., 51373 Leverkusen, DE; Sirges, Wolfram, Dr., 40597 Düsseldorf, DE; Große-Bley, Michael, Dr., 51081 Köln, DE

- (a) Chirale stationäre Phasen für die chromatographische Trennung von optischen Isomeren
- Die Erfindung betrifft chirals trägergebundene Polymere mit verbesserten Eigenschaften, ein Verfahren zur Herstellung dieser Materialien und ihre Verwendung als chirale stationäre Phasen bei der chromatographischen Trennung von optischen Isomeren, insbesondere von Racematen in ihre Enantiomeren.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft chirale trägergebundene Polymere mit verbesserten Eigenschaften, ein Verfahren zur Herstellung dieser Materialien und ihre Verwendung als chirale stationäre Phasen bei der chromatographischen Trennung von optischen Isomeren, insbesondere von Racematen in ihre Enantiomeren.

In den letzten Jahren gewinnt die Trennung von Wirkstoffracematen in ihre optischen Antipoden zunehmend an Bedeutung, da sich gezeigt hat, daß sich die Enantiomere eines chiralen Wirkstoffes häufig in ihren Wirkungen

und Nebenwirkungen deutlich unterscheiden.

Neben den klassischen Verfahren zur Racemattrennung wird dabei die chromatographische Racematspaltung immer wichtiger. Es wurde bereits eine Vielzahl von Adsorbentien für die chromatographische Racematspaltung vorgeschlagen. Neben Naturstoffderivaten (häufig auf Basis von Cellulose) haben sich als gute Adsorbentien dabei bislang häufig synthetische Polymere wie optisch aktive polymere (Meth)Acrylamide (Blaschke et al., Chromatogr. Sci., 1988, 40, 170—198) bewährt.

Gut geeignet sind z. B. auch die in EP-A 379 917 beschriebenen polymeren (Meth)Acrylsäurederivate optisch

aktiver Amino-Verbindungen.

Wichtig für die praktische Anwendung der chiralen stationären Phasen ist ihre Druckfestigkeit, da zur Erzielung hoher Raum/Zeit-Ausbeuten bei der chromatographischen Racematspaltung hohe Durchflußgeschwindigkeiten erforderlich sind. Bei nicht ausreichender Druckfestigkeit führen diese Durchflußgeschwindig-

keiten zu einer Verstopfung der Säulen.

Druckstabile chirale Phasen erhält man, wenn das optisch aktive Material an einem anorganischen Trägermaterial immobilisiert wird. Als anorganische Trägermaterialien werden in der Regel Kieselgele benutzt. Auf diese Kieselgele können die optisch aktiven Polymere beispielsweise aufgezogen werden, indem sie physikalisch adsorbiert oder kovalent fixiert werden. Letzteres kann geschehen, indem die Kieselgeloberfläche mit polymerisierbaren Gruppen belegt wird und anschließend eine Copolymerisation mit den optisch aktiven Monomeren vorgenommen wird (EP 0 282 770).

Nachteile der genannten Verfahren sind die häufig aufwendige Herstellung des oberflächlich mit polymerisierbaren Gruppen belegten Kieselgels sowie insbesondere die oft unbefriedigende Bindungsausbeute der häufig kostbaren Monomere auf dem Trägermaterial. Auch lassen sich nach den genannten Verfahren meist keine Adsorbentien mit hoher Polymerbelegung erhalten, die erwünscht sind, um die Raum/Zeit-Ausbeute

durch höhere Beladung bei der Racematspaltung zu steigern.

Bekannt sind außerdem chirale stationäre Phasen, die durch Pfropfung von difunktionellen Vinylverbindungen wie N,N'-Diacryloyl-(1R,2R)-diaminocyclohexan auf mit Mercaptogruppen (SH-Gruppen) belegtes Kieselgel erhalten werden können (B. Galli et al., Chirality 4, 1992, 384 bis 388). Durch die Verwendung difunktioneller Vinylverbindungen sind die so erhaltenen stationären Phasen stark vernetzt und nicht mit solchen auf der Basis

von monofunktionellen Monomeren vergleichbar.

Bei chiralen stationären Phasen auf der Basis monofunktioneller Vinylverbindungen war es bislang schwierig, hohe Polymerbelegungen bei möglichst niedrigem Monomerangebot (hohe Fixierausbeute) zu erreichen. Überraschenderweise wurde nun gefunden, daß man solche chiralen stationären Chromatographiephasen mit einer höheren Polymerbelegung dadurch erhalten kann, daß man anorganische Trägermaterialien mit Mercaptogruppen (SH-Gruppen) belegt und diese Trägermaterialien mit optisch aktiven, monofunktionellen Vinylmonomeren, Mischungen aus verschiedenen optisch aktiven, monofunktionellen Vinylmonomeren oder Mischungen von optisch aktiven, monofunktionellen Vinylmonomeren umsetzt.

Gemäß einem ersten Aspekt betrifft die Erfindung daher chirale stationäre Chromatographiephasen umfassend ein anorganisches Trägermaterial und auf monofunktionellen chiralen Vinylmonomeren basierende chirale, lineare Polymergruppen, die über ein Schwefelatom und gegebenenfalls über eine Spacergruppierung mit dem Trägermaterial verbunden sind, wobei die Polymerbelegung 5 bis 40 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht


beträgt. Bevorzugt beträgt die Polymerbelegung 15 bis 25 Gew.-%.

Die chiralen Polymergruppen leiten sich bevorzugt von optisch aktiven (Meth)-Acrylsäurederivaten als optisch aktiven Vinylmonomeren ab. Bevorzugte (Meth)-Acrylsäurederivate sind optisch aktive (Meth)-Acrylamidmonomere der allgemeinen Formel (I)

in welcher

R¹ Wasserstoff oder Methyl, und

R² eines der Stereoisomere der jeweils acht möglichen stereoisomeren Formen der optisch aktiven Reste der Formeln



65

R2 für einen Rest der unter [B] angegebenen Formel (II) steht, worin

R4 für einen Rest der allgemeinen Formel (III)

-A-S(O)_a-R' steht, worin n die Zahl 0 bedeutet, R⁷ für Alkyl mit bis zu 8 C-Atomen, Phenyl oder

steht oder zusammen mit R3 eine dort beschriebene Brücke bildet und

A für eine Methylen- oder eine Dimethylengruppe steht,

R⁵ für einen C₁₀-Terpenylrest, einen Adamantylrest oder einen Decahydronaphthylrest steht oder für einen Alkylrest oder Cycloalkylrest mit jeweils bis zu 12 C-Atomen mit der Ausnahme von Methyl und Ethyl steht, der gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert ist durch C₆-C₁₀-Aryl, C₁-C₄-Alkoxy, C₃-C₁₂-Cycloalkyl oder Halogen, wobei die genannten Aryl- und Cycloalkylreste ihrerseits wieder durch C₁-C₄-Alkyl substituiert sein können,

X Sauerstoff oder eine NR⁶-Gruppe bedeutet, in der R⁶ für Wasserstoff oder C_1 — C_4 -Alkyl steht oder zusammen mit R⁵ einen stickstoffhaltigen 5- bis 7gliedrigen Ring bildet, der gegebenenfalls ein- oder zweifach C_1 — C_4 -alkyloder C_1 — C_6 -alkoxycarbonylsubstituiert sein kann,

R³ Wasserstoff oder Methyl bedeutet oder zusammen mit R⁷ eine Methylengruppe, die ein- oder zweifach Methyl- oder einfach tertiär-Butyl-substituiert sein kann, oder eine Dimethylgruppe bildet, oder in welcher

[E]
R¹ für Wasserstoff, Methyl oder Fluor steht,
R² für einen Rest der unter [B] angegebenen Formel (II) steht, worin
R⁴ für den unter [D] angegebenen Rest der Formel (III) steht, worin
n die Zahl 1 oder 2 bedeutet,
R¹ für einen geradkettigen, verzweigten oder cyclischen Alkylrest mit bis zu 10 C-Atomen, C6—C14-Aryl,

C₂—C₁₀-Acyl, gegebenenfalls substituiertes Benzoyl- oder Benzyl steht oder zusammen mit R³ eine dort beschriebene Brücke bildet,
A für eine gegebenenfalls ein- oder zweifach C₁—C₄-alkylsubstituierte Methylen- oder Dimethylengruppe steht,
R⁵ für einen geradkettigen, verzweigten oder cyclischen Alkylrest mit bis zu 20 C-Atomen steht, der gegebenenfalls ein- bis dreifach substituiert ist durch Halogen, Alkoxy mit 1 bis 4 C-Atomen, Aralkoxy mit 7 bis 16
C-Atomen oder Aryl mit 6 bis 10 C-Atomen,

X die oben unter [D] angegebene Bedeutung hat,

und
R³ für Wasserstoff oder C₁—C₄-Alkyl steht oder zusammen mit R⁷ eine Methylengruppe oder eine Dimethylengruppe bildet, die ein- oder zweifach mit C₁—C₄-Alkyl substituiert sein können;
oder in welcher

R¹ für Wasserstoff, Methyl oder Fluor steht,
R² für einen Rest der unter [B] angegebenen Formel (II) steht, worin
R⁴ für C₁—C₅-Alkyl, CH₂—O—A, CH₂—S—A, (CH₂)₂—S—CH₂, CH₂-Cyclohexyl, Cyclohexyl, Phenyl, Benzyl,
4-A—O-Benzyl, CH₂-Benzyl, Indolyl, CH₂-Naphthyl oder Naphthyl steht, wobei A Wasserstoff, Methyl, t-Butyl
oder Benzyl ist,
X für —NH— steht und
R⁵ für einen Rest der allgemeinen Formel (IV)

R⁸

60

steht, worin R^0 die für R^4 angegebenen Bedeutungen haben kann und mit diesem gleich oder verschieden ist, Y für Sauerstoff oder N R^6 steht, wobei R^6 Wasserstoff, Methyl, Ethyl ist oder zusammen mit R^{10} einen C_3-C_6 -Cycloalkylrest bildet und R^{10} für einen geradkettigen oder verzweigten C_3-C_{15} -Alkyl- oder einen ein- bis vierfach C_1-C_4 -alkylsubstituierten C_3-C_{12} -Cycloalkylrest, Benzyl, 1-Phenylethyl oder für ein- bis zweifach durch Fluor, Chlor, Trifluorme-

thyl, Methoxy oder C1-C4-alkylsubstituiertes Phenyl steht und

R³ für Wasserstoff steht.

Von diesen (Meth)Acrylamidmonomeren besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I) gemäß [A], wobei

R¹ Wasserstoff oder Methyl, und

R² eines der Stereoisomere der jeweils acht möglichen stereoisomeren Formen der optisch aktiven Reste der Formeln



und

R³ Wasserstoff darstellen;

oder gemäß [B] [C] [D] und [E], welche die Aminosäuresequenz der optisch aktiven Aminosäuren Alanin, Aminobuttersäure, Valin, Norvalin, 25 Leucin, Isoleucin, Terleucin, Phenylglycin, Naphthylglycin, Phenylalanin, Thienylalanin, Pyridylalanin, Naphthylalanin, Cyclohexylglycin, Cyclohexylalanin, Tyrosin, Tryptophan, Serin, Asparaginsäure, Glutaminsäure, Ornithin, Lysin, Prolin oder 6-Aminopenicillansäure enthalten

oder die Aminosäuresequenz der optisch aktiven schwefelhaltigen Aminosäuren Cystein, Homocystein, Penicillamin, Methionin enthalten, deren SH-Funktion gegebenenfalls zum ersten alkyliert, aryliert, alkoxycarbonylmethyliert oder über eine Alkylenbrücke mit der Aminogruppe verbunden ist und zweitens gegebenenfalls zum Sulfoxid oder Sulfon oxidiert ist

oder gemäß

welche Dipeptideinheiten enthalten, die sich von den Ammosäuren Alanin, Aminobuttersäure, Valin, Norvalin, 15 Leucin, Isoleucin, Terleucin, Norleucin, Neopentylgtycin, Serin, Cystein, Methionin, Hexahydrophenylalanin, Hexahydrophenylgtycin, Phenylalanin, Tyrosin, Homophenylalanin, Tryptophan, Naphthylalanin oder Naphthylgtycin ableiten.

Die bevorzugten (Meth)Acrylsäurederivate sind in EP 0 218 089, EP 0 379 917, EP 0 464 488, EP 0 520 242, EP 0 576 949 und EP 0 584 664 beschrieben.

Im Rahmen dieser Erfindung umfaßt der Begriff "auf monofunktionellen chiralen Vinylmonomeren basierende chirale lineare Polymergruppen" auch Copolymere aus verschiedenen monofunktionellen chiralen Vinylmonomeren oder aus achiralen und chiralen Vinylmonomeren.

Geeignete anorganische Trägermaterialien tragen an der Partikeloberfläche Hydroxy- oder Aminogruppen. Bevorzugt sind Kieselgele als Trägermaterialien. Die Partikelgröße der Kieselgele liegt zwischen 1 und 100 µm, bevorzugt sind Partikelgrößen zwischen 5 und 50 µm.

Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen chiralen stationären Phasen für die chromatographische Trennung von optischen Isomeren durch Belegung von anorganischen Trägermaterialien mit Mercaptogruppen (SH-Gruppen) und anschließende Umsetzung des resultierenden Materials mit optisch aktiven monofunktionellen Vinylmonomeren, Mischungen aus verschiedenen optisch aktiven monofunktionellen Vinylmonomeren von optisch aktiven monofunktionellen Vinylmonomeren mit nicht optisch aktiven Vinylmonomeren.

Die in Frage kommenden Vinylmonomere und Trägermaterialien wurden bereits weiter oben näher beschrie-

Die an der Oberfläche mit SH-Einheiten modifizierten anorganischen Trägermaterialien erhält man zweckmäßigerweise dadurch, daß das Ausgangsmaterial mit einer Verbindung umgesetzt wird, die mindestens eine Mercaptogruppe enthält. Geeignete Derivatisierungsreagenzien sind im Prinzip (V.R. Meyer, Praxis der Hochleistungsflüssigehromatographie, Salle + Sauerländer, 6. Aufl. 1990, S. 79 ff. und dort zitierte Literatur) bekannt; sie haben die allgemeine Form Q—L—SH, wobei Q für eine reaktive Gruppe steht, die mit den NH2 oder OH-Gruppen des Trägermaterials reagieren kann und L für eine unter den entsprechenden Bedingungen inerte Spacergruppe steht, die für den notwendigen Abstand zwischen Trägermaterial und SH-Gruppe sorgt.

Bevorzugt erfolgt die Belegung von Kieselgelen durch Umsetzung eines nicht modifizierten Kieselgels mit einem Silan der Form Z₁Z₂Z₃Si—L—SH, wobei Z₁, Z₂ und Z₃ unabhängig voneinander für Niedrigalkyl, Halogen, Niedrigalkoxyl oder Hydroxyl stehen und L für eine gegebenenfalls substituierte Alkylenkette mit bis zu 7 Kohlenstoffatomen steht.

Die Umsetzung kann basenkatalysiert oder im sauren Medium erfolgen. Üblicherweise wird das Kieselgel im Verhältnis Funktionalisierungsreagenz zu Kieselgel 1:200 bis 1:1 umgesetzt, insbesondere liegt das Verhältnis zwischen 1:100 und 1:2. Es resultieren Kieselgele, die 0,1% bis 5%, besonders bevorzugt 0,5% bis 3% Schwefel

in Form von SH-Gruppen enthalten.

Die Polymerisationen können in Abwesenheit von Lösungsmitteln oder in Gegenwart von Lösungsmitteln oder von Fällungsmitteln für das jeweilige Polymer durchgeführt werden. Als Radikalstarter kommen die dem Fachmann bekannten Radikalbildner in Frage. Besonders bevorzugt sind Peroxide wie beispielsweise Dibenzoylperoxid, Dilauroylperoxid oder Diorthotolylperoxid oder Azoverbindungen wie beispielsweise Azobisisobuttersäurenitril (AIBN). Auch Gemische verschiedener Radikalbildner können verwendet werden.

Nach der Polymerisation der optisch aktiven Vinylmonomere in Gegenwart des SH-Gruppen tragenden Trägermaterials werden die erhaltenen polymermodifizierten Materialien intensiv mit Lösungsmitteln für das

Polymer gewaschen und getrocknet.

Das beschriebene Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen chiralen Chromatographiephasen hat im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren den Vorteil, daß die Verknüpfung der Monomere mit dem Trägermaterial mit einer hohen Bindungsausbeute verläuft. Dies ist besonders bei aufwendig herzustellenden Monomeren von Vorteil.

Die Erfindung betrifft ferner den Einsatz der erfindungsgemäßen chiralen stationären Phasen zur Trennung von optischen Isomeren, insbesondere von racemischen Gemischen in die optischen Antipoden. Die Zusammensetzung des Fließmittels kann je nach Art und Eigenschaft des zu trennenden Racemates in üblicher Weise ausgewählt und optimiert werden.

Die Fähigkeit der Materialien zur Racematspaltung wird durch die Kapazitätsverhältnisse k'(1) und k'(2) für

die Enantiomere 1 und 2 und den daraus resultierenden Enantioselektivitätswert a ausgedrückt.

 $\alpha = k'(2)/k'(1).$

20

25

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele illustriert.

Beispiel I

300 g Kieselgel (Polygosil 100, 10 µ der Firma Macherey & Nagel) werden 3 h bei 130°C im Hochvakuum getrocknet. Dann gibt man das Kieselgel zu 3000 ml trockenem Toluol und fügt 9,0 g p-Toluolsulfonsäure, 2,4 ml entmineralisiertes Wasser und 30,0 g 3-Mercaptopropyltrimethoxysilan zu. Es wird 8 Stunden unter Stickstoff zum Rückfluß erhitzt. Dann saugt man über eine Fritte ab, rührt mit Methylenchlorid, Methanol/Methylenchlorid (1:1) sowie noch zweimal Methylenchlorid aus, wobei zwischendurch jeweils gut trockengesaugt wird, und trocknet schließlich 2 Stunden im Hochvakuum.

Elementaranalyse:

C: 3,3%

H:0,9%

N: > 0.296

S: 1,6%.

Beispiel 1

3,0 g des modifizierten Kieselgels aus Beispiel I werden in einem 100 ml Dreihalskolben unter Stickstoffatmosphäre vorgelegt. Nun gibt man 1,2 g N-Methacryloyi-L-phenylalanin-1-methylamid, 12,0 ml trockenes Toluol sowie 0,02 g Azobisisobuttersäurenitril zu. Die Apparatur wird durch dreimaliges abwechselndes Evakuieren und Füllen mit Stickstoff von Sauerstoff befreit und anschließend mit Stickstoff gefüllt.

Man polymerisiert 12 Stunden bei 60°C und fügt dann 0,2 g 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol und 3,0 ml

Bistrimethylsilylacetatamid zu und erhitzt 4 Stunden zum Rückfluß.

Schließlich wird über eine Fritte (G4) abgesaugt und mit Methylenchlorid, Methanol/Methylenchlorid (1:1), Toluol, Isopropanol und nochmals Methylenchlorid ausgerührt und zwischendurch jeweils abgesaugt. Das Kieselgel wird bei Raumtemperatur im Vakuum getrocknet.

Die Elementaranalyse liefert folgende Ergebnisse:

C: 19,5%,

H:2,7%,

N: 1,6%.

55

65

Beispiele 2 bis 4

Die Beispiele 2 bis 4 wurden in der gleichen Art und Weise wie Beispiel 1 durchgeführt. Allerdings wurde das in der nachfolgenden Tabelle genannte Monomer eingesetzt.

6

Beispiel	Monomer	Elementaranalyse		
		С	H	N
2	N-Methacryloyl-L-leucin-l-menthylamid	17,6	2,9	1,7
3	N-Methacryloyl-L-methionin-l-menthylamid	16,7	2,7	1,5
4	(+)-Camphansaure-4-vinylanilid	20,0	2,5	1,1

10

15

20

25

45

55

Die Eignung der erfindungsgemäßen chiralen stationären Phasen sei durch folgende Trennbeispiele illustriert:

Beispiel	Racemat	α-Wert	k _l '	Eluent (n-Heptan/THF)
1	Oxazepam	2,72	0,14	1:4
-	Chlormezanon	1,45	0,92	1:1
	Mandelsäure	1,32	2,14	1:1
2	Oxazepam	1,85	0,67	1:4
	Chlorthalidon	1,90	0,93	1:4
	Chlormezanon	1,92	1,69	1:1
3	Oxazepam	2,69	0,73	1:4
	Chlorthalidon	2,43	0,41	1:4
	Mandelsäureamid	1,45	1,27	1:4
4	N-Benzoyl-2-tert butyl-5-oxazolidon	1,1	4,10	n-Heptan/Isopropanol (10:1)

Die an den erfindungsgemäßen Kieselgelen gebundenen Polymerisate wurden in Stahlsäulen (Innendurchmesser: 4 mm; Länge: 25 cm) unter HPLC-Bedingungen eingesetzt. Eluiert wurde mit n-Heptan/Tetrahydrofurangemischen (z. B. 1:1 bzw. 1:4 v/v) bei einem Fluß von 1 ml/min.

Patentansprüche

1. Chirale trägergebundene Polymere umfassend ein anorganisches Trägermaterial und auf monofunktionellen chiralen Vinylmonomeren basierende chirale lineare Polymergruppen, die über ein Schwefelatom und gegebenenfalls über eine Spacergruppierung mit dem Trägermaterial verbunden sind, wobei die Polymerbelegung 5 bis 40 Gew.-% bezogen auf das Gesamtgewicht beträgt.

2. Chirale trägergebundene Polymere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die monofunktionellen chiralen Vinylmonomere optisch aktive (Meth)Acrylsäurederivate sind.

3. Chirale trägergebundene Polymere nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den monofunktioneilen chiralen Vinylmonomeren um optisch aktive (Meth)Acrylamidmonomere der allgemeinen Formel (1)

$$H_2C = C - C - NR^2R^3$$
 (I)

handelt, in welcher

5

10

15

25

30

35

50

55

60

65

[A] R¹ Wasserstoff oder Methyl, und

R2 eines der Stereoisomere der jeweils acht möglichen stereoisomeren Formen der optisch aktiven Reste der Formein

oder

R³ Wasserstoff darstellen; oder in welcher

[B] R¹ die unter [A] angegebene Bedeutung hat,

R2 für einen Rest der Formel (II)

steht, worin

R4 eine Alkylgruppe mit 1 bis 18 C-Atomen oder eine Cycloalkylgruppe mit 3 bis 8 C-Atomen bedeutet, die gegebenenfalls substituiert sind durch Hydroxy, Halogen, Alkoxy oder Cycloalkyl mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, durch eine Arylgruppe mit bis zu 14 Kohlenstoffatomen oder durch eine Heteroarylgruppe mit 4 bis 14 Kohlenstoffatomen, die 1 oder 2 Heteroatome aus der Gruppe Stickstoff- Sauerstoff oder Schwefel enthält, wobei die genannten Aryl- oder Heteroarylgruppen gegebenenfalls substituiert sind durch Hydroxy, Halogen, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 4 C-Atomen, X Sauerstoff oder eine NR⁶-Gruppe bedeutet, in der R⁶ Wasserstoff ist oder für eine Alkylgruppe mit 1 bis 4

C-Atomen steht, oder in der R⁶ zusammen mit R⁵ und dem Stickstoffatom einen 5- bis 7gliedrigen heterocyclischen Ring bildet, der gegebenenfalls mit einer COO-Alkylgruppe (1 bis 4 C-Atome) oder durch 1 oder 2

Alkylgruppen (jeweils 1 bis 4 C-Atome) substituiert ist, und

R⁵ einen sperrigen stark raumerfüllenden Kohlenwasserstoffrest mit bis zu 30 Kohlenstoffatomen oder einen Heteroarylrest mit 4 bis 14 Kohlenstoffatomen, der 1 Heteroatom aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff oder Schwefel enthält, wobei die genannten Kohlenwasserstoff- und Heteroarylreste gegebenenfalls substituiert sind durch Halogen, Hydroxy, Alkyl und/oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, mit der Maßgabe, daß, wenn R5 eine tertiare Butylgruppe ist oder X für den Rest NR6 steht, R1 eine Methylgruppe sein muß,

und

R3 Wasserstoff bedeutet oder zusammen mit R4 eine Tri- oder Tetramethylengruppe bedeutet,

oder in welcher

R¹ für Fluor steht,

R2 für einen Rest der unter [B] angegebenen Formel (II) steht, worin

 R^4 für einen geradkettigen oder verzweigten $C_1 - C_8$ -Alkyl-, einen $C_7 - C_1$ 2-Aralkyl-, einen $C_8 - C_{10}$ -Cycloalkyl-, einen $C_6 - C_{14}$ -Aryl- oder einen Furyl-, Thienyl- oder Pyridylrest steht, die gegebenenfalls durch Benzyloxycarbonyl, Alkoxycarbonyl mit bis zu 6 C-Atomen, Hydroxyl, Alkyl, Cycloalkyl oder Alkoxy mit jeweils bis zu 6 C-Atomen, Halogen, Phenoxy, Benzoxy, Acylamino mit bis zu 8 C-Atomen oder durch Carbonylalkoxy mit bis zu 6 C-Atomen substituiert sind,

X Saverstoff oder eine NR6-Gruppe bedeutet, in der

R⁶ für Wasserstoff oder geradkettiges oder verzweigtes C₁---C₄-Alkyl steht oder zusammen mit R⁵ und dem

Stickstoffatom einen 5- bis 7gliedrigen Ring bildet, der gegebenenfalls durch eine Alkoxycarbonytgruppe mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen oder durch ein oder zwei Alkylgruppen mit je 1 bis 4 Kohlenstoffatomen substituiert ist, R⁵ einen geradkettigen oder verzweigten C₁-C₂₂-Alkyl-, C₇-C₁₂-Aralkyl-, C₃-C₁₀-Cycloalkyl-, C6-C14-Aryl- oder einen Terpenylrest darstellt, die gegebenenfalls substituiert sind durch Halogen, Alkyl oder Alkoxy mit jeweils 1 bis 4 C-Atomen, R3 für Wasserstoff oder C1-C4-Alkyl steht oder zusammen mit R1 eine Tri- oder Tetramethylengruppe bildet, oder in welcher D R1 für Wasserstoff, Methyl oder Fluor steht, R² für einen Rest der unter [B] angegebenen Formel (II) steht, worin R4 für einen Rest der allgemeinen Formel (III) 15 -A-S(O)n-R7 steht, worin n die Zahl 0 bedeutet, R7 für Alkyl mit bis zu 8 C-Atomen, Phenyl oder 20 25 steht oder zusammen mit R3 eine dort beschriebene Brücke bildet und A für eine Methylen- oder eine Dimethylengruppe steht, R⁵ für einen C₁₀-Terpenyirest, einen Adamantylrest oder einen Decahydronaphthylrest steht oder für einen Alkylrest oder Cycloalkylrest mit jeweils bis zu 12 C-Atomen mit der Ausnahme von Methyl und Ethyl steht, der gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert ist durch C6-C10-Aryl, C1-C4-Alkoxy, C3-C12-Cycloalkyl oder Halogen, wobei die genannten Aryl- und Cycloalkylreste ihrerseits wieder durch Ci-C-Alkyl 30 substituiert sein können. X Sauerstoff oder eine NR6-Gruppe bedeutet, in der R6 für Wasserstoff oder C1-C1-Alkyl steht oder zusammen mit R⁵ einen stickstoffhaltigen 5- bis 7gliedrigen Ring bildet, der gegebenenfalls ein- oder zweifach C₁—C₄-alkyl-oder C₁—C₆-alkoxycarbonylsubstituiert sein kann, und \mathbb{R}^3 Wasserstoff oder Methyl bedeutet oder zusammen mit \mathbb{R}^7 eine Methylengruppe, die ein- oder zweifach Methyl- oder einfach tertiär-Butyl-substituiert sein kann, oder eine Dimethylgruppe bildet, oder in welcher 40 Rifür Wasserstoff, Methyl oder Fluor steht, R² für einen Rest der unter [B] angegebenen Formel (II) steht, worin R4 für den unter [D] angegebenen Rest der Formel (III) steht, worin n die Zahl 1 oder 2 bedeutet, R7 für einen geradkettigen, verzweigten oder cyclischen Alkylrest mit bis zu 10 C-Atomen, C6-C14-Aryl, 45 50 C2-C10-Acyl, gegebenenfalls substituiertes Benzoyl- oder Benzyl steht oder zusammen mit R3 eine dort beschriebene Brücke bildet, A für eine gegebenenfalls ein- oder zweifach C1-C4-alkylsubstituierte Methylen- oder Dimethylengruppe steht R⁵ für einen geradkettigen, verzweigten oder cyclischen Alkylrest mit bis zu 20 C-Atomen steht, der gegebenenfalls ein- bis dreifach substituiert ist durch Halogen, Alkoxy mit 1 bis 4 C-Atomen, Aralkoxy mit 7 bis 16 C-Atomen oder Aryl mit 6 bis 10 C-Atomen, X die oben unter [D] angegebene Bedeutung hat R3 für Wasserstoff oder C1-C1-Alkyl steht oder zusammen mit R7 eine Methylengruppe oder eine Dimethylengruppe bildet, die ein- oder zweifach mit C1-C4-Alkyl substituiert sein können; oder in welcher 65 Ri für Wasserstoff, Methyl oder Fluor steht, R² für einen Rest der unter [B] angegebenen Formel (II) steht, worin R⁴ für C₁—C₂-Alkyi, CH₂—O—A, CH₂—S—A, (CH₂)₂—S—CH₃, CH₂-Cyclohexyi, Cyclohexyi, Phenyi, Benzyi, 4-A—O-Benzyi, CH₂-Benzyi, Indolyi, CH₂-Naphthyi oder Naphthyi steht, wobei A Wasserstoff,

Methyl, t-Butyl oder Benzyl ist, X für —NH— steht und R⁵ für einen Rest der allgemeinen Formel (IV)

steht, worin

5

10

15

20

25

30

35

45

50

55

60

65

R9 die für R4 angegebenen Bedeutungen haben kann und mit diesem gleich oder verschieden ist,

Y für Sauerstoff oder NR6 steht, wobei R6 Wasserstoff, Methyl, Ethyl ist oder zusammen mit R10 einen


C₃—C₆-Cycloalkylrest bildet und R¹⁰ für einen geradkettigen oder verzweigten C₃—C₁₈-Alkyl- oder einen ein- bis vierfach C₁—C₄-alkylsubstituierten C₃—C₁₂-Cycloalkylrest, Benzyl, 1-Phenylethyl oder für ein- bis zweifach durch Fluor, Chlor, Chlor

Trifluormethyl, Methoxy oder C1-C4-alkylsubstituiertes Phenyl steht und

R³ für Wasserstoff steht.

4. Chirale trägergebundene Polymere nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei den monofunktionellen chiralen Vinylmonomeren um optisch aktive (Meth)Acrylamidmonomere der allgemeinen Formel (I) handelt, wobei

 \mathbb{R}^1 Wasserstoff oder Methyl, und \mathbb{R}^2 eines der Stereoisomere der jeweils acht möglichen stereoisomeren Formen des optisch aktiven Restes der Formel



und R³ Wasserstoff darstellen;

oder wobei

[B] [C] [D] [E] die (Meth)Acrylamidmonomere die Aminosäuresequenz der optisch aktiven Aminosäuren Alanin, Aminobuttersäure, Valin, Norvalin, Leucin, Isoleucin, Terleucin, Phenylglycin, Naphthylglycin, Phenylalanin, Thienylalanin, Pyridylalanin, Naphthylalanin, Cyclohexylglycin, Cyclohexylalanin, Tyrosin, Tryptophan, Serin, Asparaginsäure, Glutaminsäure, Ornithin, Lysin, Prolin oder 6-Aminopenicillansäure enthalten

oder die Aminosäuresequenz der optisch aktiven schwefelhaltigen Aminosäuren Cystein, Homocystein, Penicillamin, Methionin enthalten, deren SH-Funktion gegebenenfalls zum ersten alkyliert, aryliert, alkoxycarbonylmethyliert oder über eine Alkylenbrücke mit der Aminogruppe verbunden ist und zweitens gegebenenfalls zum Sulfoxid oder Sulfon oxidiert ist

oder wobei

[F] die (Meth)Acrylamidmonomere Dipeptideinheiten enthalten, die sich von den Aminosäuren Alanin, Aminobuttersäure, Valin, Norvalin, Leucin, Isoleucin, Terleucin, Norleucin, Neopentylglycin, Serin, Cystein, Methionin, Hexahydrophenylalanin, Hexahydrophenylglycin, Phenylglycin, Phenylalanin, Tyrosin, Homophenylalanin, Tryptophan, Naphthylalanin oder Naphthylglycin ableiten.

5. Chirale trägergebundene Polymere nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Polymerbelegung 5 bis 40 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht beträgt.

6. Chirale trägergebundene Polymere nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das anorganische Trägermaterial auf der Oberfläche Hydroxyl- und/oder Aminogruppen trägt.

7. Chirale trägergebundene Polymere nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das anorganische Trägermaterial ein Kieselgel ist.

8. Verfahren zur Herstellung chiraler trägergebundene Polymere durch Belegung von anorganischen Trägermaterialien mit Mercaptogruppen (SH-Gruppen) und anschließende Umsetzung des resultierenden Materials mit optisch aktiven, monofunktionellen Vinylmonomeren, Mischungen aus verschiedenen optisch aktiven, monofunktionellen Vinylmonomeren oder Mischungen von optisch aktiven, monofunktionellen

Vinylmonomeren mit nicht optisch aktiven Vinylmonomeren.
9. Verwendung der chiralen trägergebundene Polymere nach einem der Ansprüche 1 bis 7 zur Trennung von Gemischen optischer Isomere.

- Leerseite -

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
•

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.